

TEKNOMARİN EPOXY GÜVERTE HARCİ

Katalog No:1200 – 154G

Teknomarin epoksi güverte harcı, solventsiz, iki bileşenli güverte onarım ve dolgu malzemesidir. Aşınmaya, darbeye, kimyasallara dayanımı ve yapıştırma kapasitesi mükemmel bir malzemedir. Beton, seramik, çelik, alüminyum, ahşap, polyester ve cam için yapıştırma özelliği mükemmeldir. Ayrıca hasarlanmış çatlak beton yüzeylerin, merdivenlerin, taşıyıcı kolonların onarımında, makine ankraj ayaklarında, tamir bakım atölyelerinde, yükleme rampalarında kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 100
yoğunluk (karışım) (gr/cm ³)	: 1,3 – 1,4
Renk	: A komponent = beyaz, B komponent = siyah
Parlaklık	: Mat
Bağlayıcı	: Epoxy reçine
Teorik kaplama kapasitesi (kg/m ²)	: 1,7 ~ 3,4 (1 - 2 mm kalınlık)
Isı direnci (°C)	: 150
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (25 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 1 ~ 2
Kuruma (saat)	: 3 ~ 4
Bağıl nem (%)	: 85
Uygulama şekli	: Mala, spatula
Yüzey hazırlama	: Yüzey temiz olmalı, gevşek parçacıklar olmamalıdır. Astarlama gerekmez.
Karışım oranı (ağırlık)	: 3 A / 1 B
Karışım kullanılabilirlik süresi (dakika)(25 °C)	: 20 ~ 25
Güvenlik önlemleri	: Gözleri ve cildi tahriş eder. Yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı tesirleri olabilir. Kalıcı zararlar oluşabilir. Çocukların eline geçmemelidir. Gözlerle ve ciltle temastan kaçınınız. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz).