

TEKNOMARİN POLYURETHANE BARRIER

Katalog No : 8000 - 103

Teknomarin Polyurethane Barrier iki bileşenli, yüksek performanslı bir poliüretan ara kat boyadır. Kolayca zımparalanabilir. Bu ürün sonkat boyalar için bir ara kat boya olarak özellikle önerilmektedir. Çoğunlukla Teknopox Barrier gibi epoxy astarların üzerine veya astarlanmış yüzeylere ve gerekli olduğunda önceden epoxy macunlu zımparalanmış yüzeylere uygulanır. Su üstünde kalan bölümlere uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 50
Yoğunluk (gr/cm ³)	: 1,4
Renk	: Havai mavi
Parlaklık	: Mat
Kuru film kalınlığı (µ)	: 200
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 5 (100µ) – 2,5 (200µ)
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 2
Kuruma (saat)	: 4
Servise hazır hale gelme (saat)	: min. 8
Kat sayısı	: 1 – 2
Bağıl nem (%)	: 0 – 85
Tiner	: Hacimce % 10 – 20 Teknomarin Polyurethane Boya Tineri (8001-8002)
Uygulama şekli	: Fırça, rulo, sprej
Spray Ekipmanları (Conventional)	
Meme Çapı	: 1,7 – 2,2 mm
Meme Basıncı	: 3 - 3,5 atm
(Airless)	
Meme Çapı	: 0,026 – 0,031 inch
Meme Basıncı	: 150 – 180 Atm
Yüzey hazırlama	: Teknomarin Polyurethane Barrier'in uygulanacağı astarlar veya macunlar iyice zımparalanmalı ve temizlenmelidir. Kir,nem ve yağ olmamalıdır.
Karışım oranı (ağırlıkça) (%)	: 85 A/ 15 B
Karışımın kullanılabilirlik süresi (20 °C) (saat)	: 4-6 saat
Güvenlik önlemleri	: Kolay tutuşabilir. Teneffüs edildiğinde ve cilde temas ettiğinde sağlığa zararlıdır. Cildi tahriş eder. Teneffüs edilmesiyle duyarlılığın artması mümkündür. Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz). Çocukların eline geçmemelidir. Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu giyim kullanınız. Kaza ya da fenalık halinde

FP.01.03.Rev 00

derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz). Yalnız iyi havalandırılan kesimlerde kullanınız.