

TEKNOGLASS GEL COAT PRIMER

Katalog No : 5000-505

Teknoglass Gel Coat Primer sentetik polimer esaslı bir astardır. Teknoglass hızlı kurur ve özellikle cam elyafı takviyeli polyesterin üzerine ve ayrıca yeni veya sıyırılmış jelkotların üzerine uygulanır. Yüzey, iyi bir yapışmanın sağlanması için zımparalama gerektirmemektedir, ancak tam olarak yağdan arındırılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 20
Yoğunluk (gr/cm ³)	: 1,15 ± 0,05
Renk	: Pembe
Parlaklık	: Mat
Kuru film kalınlığı (μ)	: 15
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 13 (15μ)
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C)	
İlk kuruma (dakika)	: 5-10
Tam kuruma (saat)	: 2-3
Tiner	: İnceltmez. Teknomarin Polyurethane Boya Tineri (8001) ile temizlik yapılabilir.
Uygulama şekli	: Fırça, sprej
Yüzey hazırlama	: <u>Yeni jelkotlar</u> : Gresli bir yağ çözücü ile tamamen yok ediniz ve tatlı su ile yıkayınız. Kalıptan ayırma mumunun izleri var ise, jelkotun yüzeyleri tamamen mat oluncaya kadar jelkotu kuru olarak hafifçe 400 numara zımpara ile zımparalayınız. <u>Eski jelkotlar</u> : Ürün, sıyırılmış jelkotun üzerine veya epoksi astarın üzerine doğrudan uygulanmalıdır.
Güvenlik önlemleri	: Kolay tutuşabilir. Gözlerde ciddi zararların oluşma tehlikesi. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Sağlığa zararlıdır: Teneffüs yoluyla uzun süre tesiri altında kalındığında sağlığa ciddi zararlar başgösterme tehlikesi mevcuttur. Üreme kabiliyetini muhtemelen olumsuz yönde etkileyebilir. Ana karnındaki çocuğa muhtemelen zarar verebilir. Buharlar uyku basmasına ve uyuşukluğa yol açabilir. Çocukların eline geçmemelidir. Gözlerle ve ciltle temastan kaçınınız. Gözlere temas etmesi halinde derhal soğuk suyla çalkalayınız ve doktora başvurunuz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz).

FP.01.03.Rev 00